

Oberflächenschutz von Stahlkonstruktionen

Protection anticorrosion des constructions en acier

In Anlehnung an / suivant l'exemple de SIA 2022, DIN EN ISO 12944, DIN EN ISO 14713-1

Schichtaufbau für Schutzdauer H (15-25 Jahre) Système des couches ISO 12944, durée de protection H (15-25 ans)

C3	mässig, innen und aussen charge modérée, intérieur et extérieur	Vorbereitungsgrad P2 ⁽⁵⁾ Degré de préparation P2 ⁽⁵⁾	Preis-ver-gleich ⁽¹⁾	Compa-raison Prix ⁽¹⁾
C3.06	Strahlen Sa 2½ Sablage SA 2½	+ 2K-Grundbeschichtung/couche fond + 2K-Zwischenbeschichtung/couche intermédiaire + 2K-Deckbeschichtung in Farbton/finition teinte	60 µm 60 µm 60 µm	240%
	Chem. Vorbehandlung Prétraitement chimique	+ Feuerverzinkung gemäss EN ISO 1461 ⁽²⁾ / + Zingage à chaud selon la norme EN ISO 1461 ⁽²⁾	85 - 300 µm ⁽³⁾	160%
G3.02	Chem. Vorbehandlung + Sweeping / Sablage fin	Duplex-System: / Système Duplex: + Feuerverzinkung + Feinstrahlen/Zingage + sweeping + 2K-Grundbeschichtung/couche fond + 2K-Deckbeschichtung in Farbton/finition teinte	85 µm 60 µm 60 µm	335% ⁽⁴⁾
C4	stark, innen und aussen charge forte, intérieur et extérieur	Vorbereitungsgrad P3 ab C4 lang ⁽⁶⁾ Degré de préparation P3 à partir de C4 long ⁽⁶⁾		
C4.06	Strahlen Sa 2½ Sablage Sa 2½	+ 2K-Grundbeschichtung/couche fond + 2K-Zwischenbeschichtung/couche intermédiaire + 2K-Deckbeschichtung/finition UV-résistant	80 µm 100 µm 60 µm	300%
	Chem. Vorbehandlung Prétraitement chimique	+ Feuerverzinkung gemäss EN ISO 1461 ⁽²⁾ / + Zingage à chaud selon la norme EN ISO 1461 ⁽²⁾	85 - 300 µm ⁽³⁾	160%
G4.04	Chem. Vorbehandlung + Sweeping / Sablage fin	Duplex-System: / Système Duplex: + Feuerverzinkung + Feinstrahlen/Zingage + sweeping + 2K-Grundbeschichtung/couche fond + 2K-Zwischenbeschichtung/couche intermédiaire + 2K-Deckbeschichtung/finition UV-résistant	85 µm 60 µm 60 µm 60 µm	390% ^{(4) (7)}
C5-I	sehr stark, innen und aussen charge très forte, intérieur et extérieur	Vorbereitungsgrad P3 ⁽⁶⁾ Degré de préparation P3 ⁽⁶⁾		
C5.03	Strahlen Sa 2½ Sablage SA 2½	+ 2K-Grundbeschichtung/couche fond + 2K-Zwischenbeschichtung/couche intermédiaire + 2K-Deckbeschichtung/finition UV-résistant	80 µm 160 µm 60 µm	330%
	Chem. Vorbehandlung Prétraitement chimique	+ FVZ m. erhöhter Schichtdicke gem. EN ISO 1461 ⁽²⁾ min. 140 µm ⁽³⁾ + Zingage épaisseur élevée norme EN ISO 1461 ⁽²⁾		180%
G5.04	Chem. Vorbehandlung + Sweeping / Sablage fin	Duplex-System: / Système Duplex: + Feuerverzinkung + Feinstrahlen/Zingage + sweeping + 2K-Grundbeschichtung/couche fond + 2K-Zwischenbeschichtung/couche intermédiaire + 2K-Deckbeschichtung/finition UV-résistant	85 µm 60 µm 80 µm 60 µm	410%

(1) Preisvergleiche als Indikation für gerade Stahlbauteile / Comparaison des prix comme indication pour charpente droite (18-24m²/to).

(2) Feuerverzinkung ist in Korrosivitätsklassen C1 bis C5 für Schutzdauer >15 Jahre empfohlen (DIN EN ISO 14713).

Zingage à chaud en cat. de corrosivité C1-C5 recommandé pour durée >15 ans (DIN EN ISO 14713)

C5: erhöhte Schichtdicke / C5: épaisseur élevée, Mikroklima: pH innerhalb/entre pH 5.5 und pH 11.

(3) Praxiswerte Stahlbau / épaisseurs en pratique pour charpente >120 µm.

(4) Nutzungsdauer von Duplex-Systemen deutlich höher als Farbeschichtung.

Durée de vie systèmes Duplex beaucoup plus élevée que pour vernis seulement.

(5) Vorbereitungsgrad P2 (EN1090): Kanten gebrochen, Löcher verschleifen, therm. Schnittkanten überschleifen.

Degré de préparation P2 (EN1090): Arêtes chanfrainées, poncer les trous, meulées les arêtes de coup thermique.

(6) Vorbereitungsgrad P3 (EN 1090): Kanten runden 2mm, frei von Poren, thermische Schnittkanten 3/10 mm zurückschleifen.

Degré de préparation P3 (EN 1090): Arêtes arrondis 2mm, sans pores, réduites des arêtes de coup thermique 3/10 mm.

(7) Nach Norm genügen für C4 lang bei Pulverlack 2 x 80 = 160 µm auf Zink. Bei Chemikalienbelastung: 3 Schichten mit 180-240 µm.

D'après la norme, cela est suffisant pour la C4 longue avec une laque en poudre 2 x 80 = 160 µm sur zinc.

En cas d'exposition à des produits chimiques: 3 couches avec 180-240 µm.

Langzeit-Korrosionsschutzsysteme nach Klimaklassen

Systèmes de protection anticorrosion de longue durée selon les classes climatiques

Richtpreise ab 10 Tonnen, gerade Träger. Prix indicatifs à partir de 10 to. Prix par charpente droite.

Korrosivitätskategorie Catégorie de corrosivité	Anwendungsbereich Zone d'utilisation	Beschichtungssystem Système de protection	Korrosionsschutzaufbau Structure de protection anticorrosion	Soll-Schichtdicke (µm) épaisseur de couche de consigne (µm)	Ab CHF/m ² A partir de CHF/m ²	Nutzungsdauer ⁽¹⁾ (Jahre) Durée d'utilisation attendue ⁽¹⁾ (ans)	
	Schutzdauer Lack 15-25 Jahre Durée de protection laque 15-25 ans						
C3	Schichtaufbau nach ISO12944, Schutzdauer H (15-25 Jahre) Système des couches selon ISO12944, durée de protection H (15-25 ans)	Stadt und Industrie, mäßige Verunreinigung Ville et industrie, pollution modérée	FVZ ZAC (FVZ) Feuerverzinken (ZAC) zingage à chaud	85 µm	20.-	40 J.	
	Vorbereitungsgrad* P2 Grade de préparation* P2		Duplex FVZ + 2x Pulverlack ZAC + 2x laque en poudre	FVZ / ZAC +120	49.-	60	
			FVZ + 2x Nasslack ZAC + 2x laque mouillée				
			2x Pulverlack 2x laque en poudre	120	29.-	20	
			3x Nasslack 3x laque mouillée	180	39.-	20	
C4	Feuchte Produktionsräume mit etwas Luftverunreinigung, z.B. Lebensmittelherstellung, Wäscherei, Brauerei, Molkerei Locaux de production humides avec une légère pollution de l'air	Industrielle Bereiche, Strassen mit Tausalzbelastung Zones industrielles, routes traitées au sel de déverglaçage	FVZ ZAC (FVZ) Feuerverzinken (ZAC) zingage à chaud	≥ 85	23.-	30	
	Vorbereitungsgrad* P2 Grade de préparation* P2		Duplex⁽³⁾ FVZ + 3x Pulverlack ZAC + 3x laque en poudre	FVZ / ZAC 180-200	59.-	40	
			FVZ + 3x Nasslack ZAC + 3x laque mouillée				
			3x Pulverlack 3x laque en poudre	180-200	35.-	20	
			3x Nasslack 3x laque mouillée	240	49.-	20	
C5-I	Chemieanlagen, Schwimmbäder, Brücken nahe Meerwasser Usines chimiques, piscines, ponts près de l'eau de mer	Industrielle Bereiche mit hoher Feuchtigkeit und aggressiver Luft Zones industrielles avec forte humidité et atmosphère agressive	FVZ ZAC (FVZ) Feuerverzinken (ZAC) zingage à chaud	>140 ⁽²⁾	25.-	20	
	Vorbereitungsgrad* P3 Grade de préparation* P3		Duplex FVZ + 3x Pulverlack ZAC + 3x laque en poudre	Nicht empfohlen/Non recommandé			
			FVZ + 3x Nasslack ZAC + 3x laque mouillée	FVZ / ZAC +240	73.-	30	
			3x Pulverlack 3x laque en poudre	Nicht empfohlen/Non recommandé			
			3-4x Nasslack 3-4x laque mouillée	300 (3-Schicht/ 3-couches)	60.-	20	
Im1	Dauerkontakt mit Süßwasser, Brunnen mit Fließgewässer Contact permanent avec l'eau douce, fontaines avec l'eau courante	Dauerkontakt mit Erdreich oder Salzwasser Contact permanent avec le sol ou l'eau salée	FVZ ZAC (FVZ) Feuerverzinken (ZAC) zingage à chaud	140 ⁽²⁾	23.-	35	
	Vorbereitungsgrad* P3 Grade de préparation* P3		Duplex FVZ + 3x Nasslack ZAC + 3x laque mouillée	FVZ / ZAC +420	98.-	40	
			Stahl roh Acier brut 4x Nasslack 4x laque mouillée	500	94.-	20	
Im3	Dauerkontakt mit Erdreich oder Salzwasser Contact permanent avec le sol ou l'eau salée		Duplex FVZ + 3-4 Teer-Anstriche ZAC + 3-4 couches goudron	FVZ / ZAC +500	95.-	40	
			FVZ + 2x Pulver + Teer-A. ZAC + 2x poudre + c. goudron	FVZ / ZAC +420	102.-	30	
			FVZ + 2x Nass + Teer-A. ZAC + 2x mouillée + c. goudron	500	94.-	20	
	Vorbereitungsgrad* P3 Grade de préparation* P3	Stahl roh Acier brut 4x Nasslack 4x laque mouillée					

*Vorbereitungsgrad (EN 1090)	Kanten Arêtes	Schweissnähte und Oberflächen Cordons de soudure et surfaces	Thermische Schnittkanten Arêtes de coupe thermiques
P2	Gebrochen Chanfreinées	Kanten und Löcher verschleifen Poncer les arêtes tranchantes et trous	Überschliffen Meulées
P3	Gerundet r ≥ 2mm ⁽⁴⁾ Arrondies r ≥ 2mm ⁽⁴⁾	Frei von Poren, Randkerben, etc. ⁽⁴⁾ Sans pores, entailles, etc. ⁽⁴⁾	3/10 mm zurückgeschliffen Réduites de 3/10 mm

In Anlehnung an die Normen DIN EN ISO 12944 (Nasslack), DIN 55633 (Pulverlack), DIN EN ISO 1461, DIN EN ISO 14713 (Feuerverzinkung), minimale Anforderungen. Sur la base des normes DIN EN ISO 12944 (laque mouillée), DIN 55633 (laque en poudre), DIN EN ISO 1461,

DIN EN ISO 14713 (zingage à chaud), exigences minimales. ⁽¹⁾ Nutzungsdauer: Zeitraum bis Rostbildung eintreten kann und die Stahlstärke reduziert wird.

⁽²⁾ Dürre d'utilisation: durée jusqu'à la possibilité d'apparition de rouille et jusqu'à la réduction de l'épaisseur d'acier. ⁽³⁾ Dickere Zinkschichten = höhere Lebensdauer. Auf Stahlbau sind meist deutlich höhere Schichtdicken als 85 µm (ISO 1461) möglich. Mikroklima ausserhalb pH 5.5 bis pH 12.5: zusätzliche Schutzanstriche auf Zink notwendig. ⁽⁴⁾ Couches de zinc plus épaisses = durée de vie prolongée. Sur les constructions métalliques, des épaisseurs de couche nettement supérieures à 85 µm (ISO 1461) sont possibles la plupart du temps. Microclimat en dehors de la plage de pH 5,5 à pH 12,5: des revêtements protecteurs supplémentaires sur le zinc sont nécessaires. ⁽⁵⁾ Nach Norm genügen für C4 lang bei Pulverlack 2 x 80 = 160 µm auf Zink. Bei Chemikalienbelastung: 3 Schichten mit 180 - 240 µm. ⁽⁶⁾ D'après la norme, cela est suffisant pour la C4 longue avec une laque en poudre 2 x 80 = 160 µm sur zinc. En cas d'exposition à des produits chimiques : 3 couches avec 180-240 µm. ⁽⁷⁾ Für Feuerverzinkung nicht erforderlich, jedoch Kanten brechen.

⁽⁴⁾ Pas nécessaire pour le zingage à chaud, mais il faut chanfreiner les arêtes.